

Temperaturbeständige Dichtmasse **OK-STEINL EPOXY-P bis 220 °C überpulverbar**

2-Komponenten-Epoxydharz-Dichtmasse hellgrau – auch als Klebstoff oder Spachtelmasse einsetzbar!



Einfache Handhabung:

Die beiden Komponenten der Dichtmasse sind in Doppelkartuschen mit 50 ml oder 200 ml enthalten. Mit Hilfe von Dosierpistolen (Druckluft oder manuell) und auswechselbaren Mischrohren ist EPOXY-P sehr leicht zu verarbeiten. Mischrohre müssen separat bestellt werden!

Einsatzbereiche:

Im Innen- und Außenbereich anwendbar. Alternative zum Schweißen, Lötten oder Schrauben. In Pulverlackereien, Rotorblatt-Blattflansch-Verbindung bei Windkraftanlagen, Kleben von Geländer-Elementen, Vergießen von elektronischen Bauteilen, Verkleben von Metallteilen, Kleben im Schiffsbau, etc.

Mischungsverhältnisse:	2:1 nach Volumen / 7:3 nach Gewicht
Dichte:	Komponente A: 1,35 g / cm ³ / Komponente B: 1,19 g / cm ³
Temperaturbeständig:	Bis 220 °C, für max. 5 Min. Objekttemperatur.
Dauertemp.-Beständigkeit:	Empfohlen - 40 °C bis + 140 °C
Topfzeit:	25 Minuten
Chem. Beständigkeit:	Sehr gut
Überpulverbar:	Nach ca. 10 Min. möglich
Aushärtezeiten bei 23 °C:	handfest = 5 - 6 Std.; funktionsfest = 7 - 8 Std.; ausgehärtet nach 24 Stunden

Art.-Nr.	Viskosität	Füllt Spalten bis max. / mm	Viskosität mPas	DK / ml
RL-EPOXY-PN	niedrig	1,5 mm	15.000	50 / 200
RL-EPOXY-PM	mittel	von ca. 1,5 bis 4 mm	95.000	50 / 200
RL-EPOXY-PH	hoch	ab ca. 4 mm - Arbeiten über Kopf möglich!	pastös	50 / 200

Die **Viskosität** bezeichnet die Zähflüssigkeit oder Zähigkeit von Flüssigkeiten. Je größer die Viskosität ist, desto dickflüssiger (weniger fließfähig) ist das Material; je niedriger die Viskosität, desto dünnflüssiger (fließfähiger) ist es, kann also bei gleichen Bedingungen schneller fließen. **Lagerung:** max. 1 Jahr gekühlt, bevorzugt im Kühlschrank.

Art.-Nr.	Preis € / DK bei 1 Stück	Preis € / DK ab 5 Stück
VKE = 1 Doppelkartusche à 50 ml		
RL-EPOXY-PN01	31,80 €	26,80 €
RL-EPOXY-PM01	31,80 €	26,80 €
RL-EPOXY-PH01	31,80 €	26,80 €

Art.-Nr.	Preis € / 1 VKE	Preis € / 5 VKE
VKE = 5 Doppelkartuschen à 200 ml		
RL-EPOXY-PN02	420,00 €	315,00 €
RL-EPOXY-PM02	420,00 €	315,00 €
RL-EPOXY-PH02	420,00 €	315,00 €

Am besten gleich mit bestellen: Mischrohre

Mischrohre müssen extra bestellt werden, sie gehören nicht zur Doppelkartusche! Wir empfehlen, mehrere Mischrohre auf Vorrat bestellen, da die Epoxy-P-Masse nach 25 Minuten im Mischrohr hart wird.

Art.-Nr.	Bezeichnung		Preis € / VKE
VKE = 10 Stück			
RL-MR-50N	Mischrohre, 10 Stück	für 50 ml DK	17,90 €
RL-MRK-200N	Mischrohre, 10 Stück	Kurz, für 200 ml DK	34,60 €
RL-MRL-200N	Mischrohre, 10 Stück	Lang, für 200 ml DK	40,60 €

Dosierpistole, pneumatisch oder mit Handbetrieb

Einfaches Dosieren beider Komponenten mit der Pistole



Art.-Nr.	Dosierpistole	Für Doppelkartuschen	Preis €
RL-DPP-50	Druckluft-Dosierpistole	50 ml	420,00 €
RL-DPH-50	Handbetriebene Pistole	50 ml	62,50 €